

B.3 Données techniques

DLW delifol	Norme	Unité	Sorte	NG/NGD/NGC	NGP	Tolérance
Épaisseur	DIN EN ISO 22286-3	mm		1,5	1,9	+0,2/-0,15
Trame textile en PES tissé				oui	oui	
Poids surfacique	DIN EN ISO 22286-3	kg/m²		1,75	1,9	-0,1/+0,2
Résistance à la traction	DIN 53354	N/5cm N/5cm	longitudinal transversal	>2300 >1900	>2300 >1900	
Allongement à la rupture	DIN 53354	% %	longitudinal transversal	>15 >23	>20 >25	
Résistance à la propagation de la déchirure	DIN 53363	N N	longitudinal transversal	> 400 > 500	> 400 > 500	
Résistance à la séparation	DIN 53357	N/5 cm N/5 cm	longitudinal transversal	> 120 > 110	> 140 > 120	
Stabilité dimensionnelle	DIN 53377	% %	longitudinal transversal	≤0,25 ≤0,2	≤0,25 ≤0,2	
Résistance au froid	DIN 53389	°C		-30	-30	
Solidité à la lumière	DIN 53387	Note		6	6	
nombre de fils	DIN 61100, feuille 2	cm ⁻¹	longitudinal transversal	8 6,5	8 6,5	
Poids surfacique	DIN 61100, feuille 2	g/m²		170	170	
Poids du fil	DIN 53830-3	dtex		1100	1100	